



## Основные характеристики

табл.1

Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес плиты (кг)
12	1400	3000	127
20	1400	3000	212
30	1400	3000	318

табл.2

Характеристика	Значение	Метод испытаний
Прочность на изгиб	53,6 Мпа	ASTM D 790-07
Прочность на сжатие (сухое)	213,74 Мпа	ASTM C 170-09
Прочность на сжатие (мокрое)	251,16 Мпа	
Твердость по Моосу	7	DIN EN 101-92
Удельный вес	2,41	ASTM D 792-08
Влагопоглощение	0,03%	ASTM C 373-06
Горючесть	Класс А (негорючий)	ASTM E 84-09

табл.3

Свойства материала	Samsung Radianz™	Натуральный камень
Износостойкость	*****	***
Термостойкость	****	****
Устойчивость к бактериям	*****	***
Устойчивость к загрязнениям	*****	***
Устойчивость к кислотам	****	***
Однородность цвета и фактуры	*****	**
Простота ухода	*****	**