



## Кварц Living

Stone surfaces for Italian lifestyle

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ	НОРМАТИВ	ПАРАМЕТРЫ
 Плотность	EN - 14617/1	Kg/dm <sup>3</sup>	2,00 - 2,60
 Впитывание воды	EN - 14617/1	%w/w	< 0,10
 Прочность на изгиб	EN - 14617/2	MPa	> 35 **
 Прочность на сжатие	EN - 14617/15	MPa	> 150
 Стойкость к истиранию	EN - 14617/4	mm <sup>3</sup>	139 - 302
 Коэффициент линейного теплового расширения	EN - 14617/11	°C <sup>-1</sup>	21 - 27 x 10 <sup>-6</sup> *
 стабильность размеров	EN - 14617/12 (60 x 60 x 1,2)	Класс	A
 Стойкость к химикатам	EN - 14617/10	Класс	C4 ***
 Морозостойкость	EN - 14617/5	--	Устойчивый
 Реакция на огонь	EN - 13501/1	--	A2 fl - S1
 Пригодность для использования на кухне	EN - 14617/10 Annex A	--	Пригоден

\* кроме Bianchissimo, Trevi, Navona, Condotti

\*\* кроме Luciente

\*\*\* кроме Bianchissimo, Luciente, Trevi, Navona, Condotti

Приведенные данные являются ориентировочными.  
По запросу могут предоставляться конкретные данные.

